INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Pieri® Protec Resin (antiguo Chromofuge Resine)

Resina de protección para suelos y paneles de hormigón

FUNCION:

√ Reavivar los colores de los suelos y paramentos en hormigón (pavimentos, desactivados o de árido visto, hormigón lavado o coloreado, etc.) dando un aspecto mojado permanente.
√ Proteger los soportes contra la incrustación de manchas de todo tipo: aceite, grasa, alimentos y desarrollo de microorganismos.
√ Facilita la limpieza de los pavimentos y la auto limpieza con la lluvia.

MODO DE ACCION:

Pieri® Protec Resin forma sobre el suelo un film incoloro de resina acrílica que no amarillenta, fuertemente adherente, resistente a la abrasión, reduciendo la porosidad sin impedir el paso del aire y del gas. Excelente adherencia a las intemperie.

SOPORTES ADMISIBLES:

√ Elementos de hormigón prefabricado: baldosas con árido visto o abjuardadas.
√ Adoquines autoblocantes coloreados, baldosas de piedra natural.
√ Hormigón lavado o chorreado o con chromofibre, etc.

ESTADO DEL SOPORTE:

El soporte tendrá que ser limpio y seco; en caso de contaminación de microorganismos, utilizar Pieri Protec Fongic (ver hoja técnica de este producto). Los soportes nuevos tendrán un mes de edad y descarbonatados.

MODO DE EMPLEO:

Producto listo para su uso.
Se aplica con rodillo o pulverizador sobre suelo perfectamente seco. No aplicar por tiempo lluvioso.
Temperaturas limites del soporte y del aire durante la aplicación: + 5° C a + 35° C.
Consumo de 5 a 8 m2 / l: sobre soporte con mucha porosidad hay que preveer la aplicación de una segunda capa después de haberse secado la primera.
√ Limpieza del material con Pieri Tool PU.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

√ Solución solvante incolora
√ Densidad: 0,09 ± 0,02
√ Punto de inflamación 45° C (método SETAFLASH)
√ Viscosidad = 18 ± 2 segundos copa AFNOR n° 4 a 20 ° C
√ Tiempo de secado: 3 a 4 horas a 20° C y a 50% de humedad relativa.
√ Circulación ligera posible después de 6 - 8 horas. Insensible a la lluvia después del secado completo.
√ Excelente resistencia a las intemperie.
√ Estable a los U.V.

CONSERVACION:

2 años en su envase de origen.

EMBALAJE:

Garrafas de 25 litros.

SEGURIDAD:

Inflamable.
Conservar alejado de cualquier fuente de ignición.
No fumar durante su aplicación.
Para mas informaciones consulte la hoja de datos de seguridad.

TRANSPORTE:

√ Clase: 3.3
√ Terrestre: N° ADR = 5°c
√ Marítimo: N° IMDG = 3372
√ Aéreo: N° ONU = 1263

Grace, S.A., Riera Fonollar, 12. Sant Boi de Llobregat (Barcelona).Apartado 523. 08080 Barcelona. Tel: 93 635 10 00 Fax: 93 635 10 33

Confiamos que la información aquí reflejada sea de su interés. Está basada en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos, y se presenta al usuario para su consideración, investigación y verificación, pero dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no garantizamos los resultados a obtener. Por favor consideren todas las informaciones, recomendaciones o sugerencias conjuntamente con nuestras condiciones de venta, incluyendo aquellas garantías aplicables a todos los productos suministrados por nosotros. Ninguna información, recomendación o sugerencia debe interpretarse de forma que vulnere o infrinja cualquier norma o disposición legal vigente.

Estos productos pueden estar pendientes de patente. Noviembre 2004. La presente edición anula y sustituye cualquier otra precedente.

GRACE Construction Products